

Code	Kleur	Bruto Densiteit (kg/m ³)	Netto Densiteit DIN EN ISO 845 (kg/m ³)	Hardheid 40% DIN EN ISO 3386 (1) (kPa)	Maximale uitrekking DIN EN ISO 1798 (%)	Treksterkte DIN EN ISO 1798 (kPa)	Microbiologische Resistentie	Compressieset 50%, 22h, 70°C DIN EN ISO 1856 (%)	Brandnorm FMVSS 302 ISO/DIS 3795
HR 55 M AE	LICHT GROEN	55	52	3,7	> 100	> 120	✓	< 5	✓
HR 60 S AE	BEIGE	60	57	2,8	> 95	> 70	✓	< 5	✓