

Code	Kleur	Bruto Densiteit  (kg/m <sup>3</sup> )	Netto Densiteit  DIN EN ISO 845  (kg/m <sup>3</sup> )	Hardheid 40%  DIN EN ISO 3386 (1)  (kPa)	Maximale Uitrekking  DIN EN ISO 1798  (%)	Treksterkte  DIN EN ISO 1798  (kPa)	Veerkracht  DIN EN ISO 8307  (%)	Compressieset  50%, 22h, 70 °C DIN EN ISO 1856  (%)	Brandnorm  FMVSS 302  ISO/DIS 3795 NF P 92-504 (M4)
HR 30 M	WIT	30	28	3,3	> 95	> 140	> 50	< 9	✓
HR 32 S	WIT	32	30	2,9	> 110	> 150	> 52	< 9	✓ *
HR 35 M	LICHT GEEL	35	33	3,3	> 105	> 150	> 52	< 7	✓
HR 35 H	GEEL	35	33	3,7	> 95	> 150	> 50	< 9	✓ *
HR 38 H	ORANJE	38	36	4,0	> 100	> 160	> 55	< 8	✓
HR 40 S	BLAUW	40	38	2,9	> 100	> 140	> 58	< 7	✓
HR 43 H	WIT	43	41	4,7	> 85	> 150	> 55	< 7	✓
HR 45 S	LICHT ROZE/ WIT	45	43	3,3	> 110	> 120	> 60	< 6	✓
HR 55 M	GRIJS	55	53	3,7	> 100	> 120	> 65	< 5	✓
HR 55 H	GEEL	55	53	4,5	> 85	> 150	> 60	< 6	✓
HR 60 S	LICHT GEEL	60	58	2,8	> 95	> 70	> 64	< 5	✓

Tel: +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70

E-mail: [info@polypreen.com](mailto:info@polypreen.com)

Op alle waarden zijn de gebruikelijke toleranties van toepassing

\* Niet getest volgens de M4 norm

25 mei 2011